


AQUAFIN®-CJ5

Art.-Nr. 2 05470

Profilato in lamiera con rivestimento cristallino

	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 19 2 05470	
EAD 32002-02-0605 AQUAFIN-CJ5 Profilato in lamiera rivestito per il riempimento di giunti di lavoro e giunti di contrazione nel calcestruzzo dotato di elevata resistenza all'infiltrazione dell'acqua	
Classe di utilizzo	Waterstop
Caratteristiche del prodotto	
inalterate	> 50 anni
Comportamento al fuoco	
EN 13501-1	Classe E
Impermeabilità all'acqua	≤ 5,0 bar
Resistenza alla trazione adesione al momento della consegna	> 0,8N /mm²



- Facile applicazione senza l'impiego di ulteriore membrana
- Elevato legame con il calcestruzzo
- Funzione impermeabilizzante aggiuntiva grazie al rivestimento cristallino
- Testato fino a 5 bar, il profilato di 100 mm fino a 2 bar
- Adatto per acque dolci e salate

Campi di impiego:

AQUAFIN-CJ5 viene impiegato per l'impermeabilizzazione interna di giunti di lavoro nelle costruzioni in calcestruzzo esposte in maniera permanente o temporanea all'acqua di falda, di pendenza o acqua superficiale. Il prodotto è conforme alle regole della lista A, parte 2, no. 2.53 emesse dall'ispettorato all'edilizia tedesco. AQUAFIN-CJ5 è adatto per le applicazioni previste dalla classe A di utilizzo, classe 1 e 2 di sollecitazioni definite dalle direttive WU (impermeabilizzazione all'acqua) emesse dal comitato tedesco per il cemento armato (*1).

Informazioni tecniche:

Forma: rettangolare e flessibile
Dimensioni: 1,25 × 2.000 × 150 mm
1,25 × 2.000 × 100 mm

Impermeabilità all'acqua
dopo l'inserimento -

Larghezza
del giunto 0,25 mm: 5 bar,
2 bar
(per 1,25 × 2.000 × 100 mm)

Tossicità: assente

Comportamento
al fuoco:

classe E secondo
DIN EN 13501-1

Confezioni: lamierini singoli da 2 metri lineari
= 100 metri lineari in una cassa in
legno

Stoccaggio: in luogo fresco, protetto dal gelo
e dagli influssi atmosferici può
essere tenuto in magazzino a
tempo illimitato

Applicazione:

Prima di gettare il calcestruzzo inserire il profilato in lamiera al centro del giunto e fissarlo con staffa a omega o staffe di montaggio. La profondità di inserimento del lamierino nel getto di calcestruzzo è > 3 cm. I giunti tra i profilati vanno sovrapposti > 5 cm. In presenza di angoli e arrotondamenti AQUAFIN-CJ5 va piegato in forma.

Attenzione:

- Conservare i lamierini sempre in luoghi asciutti.
- I profilati vanno applicati ad angolo retto rispetto ai giunti di lavoro.
- Controllare a vista il profilato prima di iniziare i lavori con calcestruzzo. I profilati non sono adatti per l'impiego su giunti di deformazione.
- Attenersi ai relativi regolamenti e schede tecniche! Per esempio la pubblicazione del comitato tedesco per il cemento armato (DafStb) „Direttiva per gli elementi edili impermeabili in calcestruzzo“.

**Si prega di attenersi alla scheda di sicurezza
attualmente valida!**