AQUAFIN®-Primer

Primer di sicurezza per l'impermeabilizzazione e il risanamento di edifici



Codice articolo	Forma di presentazione	Colore	Unità / Pallet	Pezzi/imballaggio esterno
203901002	5 l, tanica	biancastro, leggermente torbido	112	1
203901003	10 l, tanica	biancastro, leggermente torbido	60	1
203901004	1 l, bottiglia	biancastro, leggermente torbido	450	6

Campi di applicazione

- come primer su sottofondi a bassa e alta assorbenza
- per la preparazione del sottofondo in vista dell'impermeabilizzazione di opere edili con rivestimenti spessi flessibili modificati con polimeri (FPD) (ad es. AQUAFIN-RB400) e malte impermeabilizzanti minerali (MDS) (ad es. AQUAFIN-1K) o con la malta multiuso ASOCRET-M30
- per tutti i sottofondi minerali (ad es. calcestruzzo e muratura)
- per sottofondi asciutti e leggermente umidi
- per pareti, soffitti e pavimenti
- per interni ed esterni
- Componente di sistema per l'impermeabilizzazione di edifici
- Componenti dei sistemi di intonaco di risanamento THERMOPAL

Caratteristiche del prodotto

- Primer al silicato in dispersione con proprietà adesivanti
- pronto all'uso
- ad asciugatura rapida
- che consolida il sottosuolo
- riduce la capacità di assorbimento capillare sulla superficie del materiale da costruzione
- anti-polvere
- senza solventi

AQUAFIN®-Primer

Vantaggi

- migliora l'adesione degli strati successivi di impermeabilizzante e malta
- pronto all'uso - senza miscelazione
- applicabile a pennello, a rullo e a spruzzo
- rapidamente lavorabile - dopo circa 30 minuti (asciutto al tatto)
- ha un effetto idrorepellente e migliora l'adesione
- a bassissime emissioni - EMICODE® EC 1^{PLUS}

certificati di collaudo esistenti

- Licenza EMICODE
- Certificato VOC francese
- Certificato VOC belga

Dati tecnici

Proprietà dei materiali

Componenti del prodotto	pronto all'uso
Base dei materiali	Dispersione di silicati
Consistenza	liquido
Densità (peso specifico)	circa 1 grammi per centimetro cubo

Lavorazione

Temperatura del sottofondo / di applicazione	circa 5 - 30 °C
Consumo	circa 200,00 - 250,00 millilitri per metro quadrato
Modificabile in base a	≥ 30 Minuti

Componenti di sistema per l'impermeabilizzazione degli edifici

Impermeabilizzazione	AQUAFIN-RB400 AQUAFIN-2K/M-PLUS AQUAFIN-1K AQUAFIN-1K-PLUS COMBIDIC-2K-CLASSIC COMBIDIC-2K-PREMIUM COMBIDIC-1K COMBIDIC-1K-S
Malta / Intonaco di risanamento	ASOCRET-M30 Intonaci di risanamento THERMOPAL

Tecnologia di lavorazione

Strumenti / Attrezzi

- Ruolo del padre
- Spazzola
- Irroratrice
- Pennello

Supporto idoneo

- Cemento
- Intonaco a base di calce e cemento
- Calcestruzzo cellulare
- Intonaci cementizi
- Massetto in cemento (CT)
- Lastre in cemento e fibrocemento
- Muratura in mattoni e blocchi di calcestruzzo

AQUAFIN®-Primer

Preparare il fondo

Requisiti del sottofondo

1. robusto
2. da asciutto a leggermente umido
3. pulito
4. assorbente
5. privo di crepe
6. privo di sostanze che limitano la responsabilità

Preparare la superficie

1. Pulire la parte sporgente della suola.
2. Rimuovere completamente gli strati sinterizzati.
3. Proteggere o coprire le superfici e i componenti circostanti da schizzi o nebbia di spruzzatura.

Applicazione

Lavorazione

1. Applicare AQUAFIN®-Primer utilizzando l'attrezzo appropriato.
2. È necessario evitare il ristagno d'acqua o la formazione di pozzanghere.
3. La superficie può essere lavorata (dopo 30 minuti) oppure quando il primer si è asciugato rimanendo leggermente umido.
4. Periodi di asciugatura più lunghi non compromettono l'adesione.
5. Se necessario, ripetere l'operazione.

Pulizia degli utensili

Risciacquare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.

Condizioni di conservazione

Conservazione

Al riparo dal gelo, in un luogo fresco e asciutto. A una temperatura compresa nell'intervallo specificato in min. 5 - 40 °C per la durata di conservazione indicata in 12 mesi, conservando il prodotto nel contenitore originale. Una volta aperto, consumare immediatamente il contenuto.

Comportamento in termini di emissioni / Sistemi di certificazione degli edifici

- A bassissime emissioni secondo GEV-EMICODE, il che comporta solitamente valutazioni positive nell'ambito dei sistemi di certificazione degli edifici secondo DGNB, LEED, BREEAM e HQE.
- Adatto all'uso in ambienti interni in conformità con la normativa francese sui COV e il decreto reale belga C-2014/24239.

Note

- Proteggere le superfici che non devono essere trattate dall'azione di AQUAFIN®-Primer!
- Risciacquare immediatamente con acqua eventuali schizzi. Il vetro, i metalli, i telai delle finestre ecc. possono essere danneggiati da AQUAFIN®-Primer.

Normative applicabili

È necessario rispettare le norme tecniche riconosciute nel settore edile, le direttive pertinenti e le normative vigenti.

Attenersi alla scheda di sicurezza in vigore!

GISCODE: D1

I diritti dell'acquirente in merito alla qualità dei nostri materiali sono regolati dalle nostre condizioni di vendita e di consegna. Per richieste che esulano dall'ambito di applicazione qui descritto, è a vostra disposizione il nostro servizio di consulenza tecnica. Tali richieste richiedono una conferma scritta legalmente vincolante per essere considerate valide. La descrizione del prodotto non esonera l'utente dal suo obbligo di diligenza. In caso di dubbio, è necessario realizzare delle superfici campione. Con la pubblicazione di una nuova versione del presente opuscolo, la presente versione perde la sua validità.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG · Aquafinstr. 2–8 · D-32760 Detmold (Germania) · Tel. +49-5231-953-00 · Fax +49-5231-953-333 · schomburg.de