

NASTRI BUTILICI SIGILLANTI · LINEA PROBAR

SealFlex ALU

Nastro butilico impermeabile autoadesivo · Waterproof Butyl Tape · alluminio gofrato

PRB-SFA · COD. PROBAR



SealFlex ALU è un nastro butilico impermeabile autoadesivo con rivestimento in **foglio di alluminio gofrato riflettente**, ad alta adesione e resistente ai raggi UV. La finitura in alluminio offre riflessione e isolamento termico, ideale per applicazioni a vista in esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

- Coperture metalliche e in calcestruzzo
- Lamiere grecate e pannelli
- Gronde, canali e pluviali
- Raccordi di serramenti e tubi passanti
- Sigillatura di sovrapposizioni e giunti, in esterni e interni

PROPRIETÀ E VANTAGGI

IMPERMEABILE

Barriera totale all'acqua e all'aria, autosigillante

ALTA ADESIONE

Presa immediata e permanente su molti supporti

RESISTENTE UV

Finitura in alluminio stabile all'irraggiamento

RIFLETTENTE

Riflessione della radiazione e isolamento termico

APPLICAZIONE A FREDDO

Senza solventi, senza fiamma: pressione e rullo

ESTERNI E INTERNI

Idoneo a vista su coperture e raccordi metallici

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	VALORE	RIF. / NORMA
Composizione	Gomma butilica autoadesiva	—
Finitura superficiale	Foglio di alluminio gofrato	—
Spessore totale	1,0 mm	—
Spessore strato adesivo	0,9 mm	—
Densità	1,15 g/cm ³	JC/T 942-2004
Adesione su membrana	1,6 N/mm	JC/T 942-2004
Resistenza al calore	100 °C / 2 h — senza scorrimento	JC/T 942-2004
Flessibilità a freddo	-40 °C — senza fessurazioni	JC/T 942-2004
Temperatura di applicazione	-5 °C / +50 °C	—

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere **pulito, asciutto e coeso**, privo di polvere, grassi, oli disarmanti, ruggine o parti friabili. Su superfici porose o poco assorbenti applicare un primer promotore di adesione.

CONFEZIONI E CODICI

1 mm × 5 cm × 10 m · 1 mm × 10 cm × 10 m — cod. **PRB-SFA**

STOCCAGGIO

Conservare i rotoli in verticale, nella confezione originale integra, in luogo fresco e asciutto tra **+16 °C e +50 °C**, al riparo dall'irraggiamento diretto.

Shelf life 36 mesi.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Rimuovere la pellicola siliconata e applicare esercitando **pressione uniforme con rullo**. Nelle giunzioni prevedere una **sovrapposizione minima di 20 mm**. Applicare tra -5 °C e +50 °C su supporto asciutto.

AVVERTENZE E SICUREZZA

Prodotto per uso professionale. Non applicare su supporti umidi, bagnati o gelati. Consultare la **Scheda di Sicurezza** (SDS) prima dell'uso.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di nastro autoadesivo a base di gomma butilica con finitura in foglio di alluminio gofrato riflettente, tipo **SealFlex ALU** (Probar Italia), spessore 1 mm, densità 1,15 g/cm³, adesione 1,6 N/mm, flessibilità a freddo -40 °C (rif. JC/T 942-2004), applicato a freddo con sovrapposizione minima 20 mm.

I dati corrispondono alle attuali conoscenze ed esperienza; verificare l'idoneità con prove preliminari. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Rev. 08/2026.