

Nastri Butilici Sigillanti · LINEA PROBAR

SealFlex NW

Nastro sigillante butilico monoadesivo · Waterproof Butyl Tape · non-woven

PRB-SFN · COD. PROBAR



SealFlex NW è un nastro sigillante butilico monoadesivo professionale con **supporto in tessuto-non-tessuto (TNT)**, a tecnologia **solvent-free**. La faccia in TNT resta a vista ed è **verniciabile e sovra-intonacabile** dopo la posa, ideale per raccordi da rifinire.

CAMPI D'IMPIEGO

- Coperture e membrane impermeabili
- Giunti, sovrapposizioni e serramenti
- Condotte d'aria
- Lamiere grecate e lattoneria
- Raccordi da rifinire (verniciabili o intonacabili)

PROPRIETÀ E VANTAGGI

IMPERMEABILE

Barriera totale all'acqua e all'aria, autosigillante

ALTA ADESIONE

Presa immediata e permanente su molti supporti

SOLVENT-FREE

Formulazione priva di solventi, a basse emissioni

VERNICIABILE

Supporto TNT sovra-intonacabile e verniciabile

FLESSIBILE

Elasticità permanente: non indurisce né screpola

APPLICAZIONE A FREDDO

Senza solventi, senza fiamma: pressione e rullo

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	VALORE	RIF. / NORMA
Composizione	Gomma butilica autoadesiva (monoadesiva)	—
Supporto	Tessuto-non-tessuto (TNT), parte a vista nera	—
Tecnologia	Solvent-free — verniciabile / intonacabile	—
Spessore totale	1,0 mm	—
Densità	1,15 g/cm ³	JC/T 942-2004
Adesione su membrana	1,6 N/mm	JC/T 942-2004
Resistenza al calore	100 °C / 2 h — senza scorrimento	JC/T 942-2004
Flessibilità a freddo	-40 °C — senza fessurazioni	JC/T 942-2004
Temperatura di applicazione	-5 °C / +50 °C	—

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere **pulito, asciutto e coeso**, privo di polvere, grassi, oli disarmanti o parti friabili. Su superfici porose o poco assorbenti applicare un primer promotore di adesione.

CONFEZIONI E CODICI

1 mm × 10 cm × 10 m — cod. **PRB-SFN**

STOCCAGGIO

Conservare i rotoli in verticale, nella confezione originale integra, in luogo fresco e asciutto tra **+16 °C e +50 °C**, al riparo dall'irraggiamento diretto.
Shelf life 36 mesi.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Rimuovere la pellicola siliconata e applicare la faccia adesiva con **pressione uniforme**; la faccia in TNT resta a vista. Sovrapposizione minima **20 mm** nelle giunzioni. Verniciabile o intonacabile dopo la posa. Applicare tra -5 °C e +50 °C.

AVVERTENZE E SICUREZZA

Prodotto per uso professionale. Non applicare su supporti umidi, bagnati o gelati. Verificare la compatibilità della finitura (vernice/intonaco) con prova preliminare. Consultare la **SDS** prima dell'uso.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di nastro autoadesivo monoadesivo a base di gomma butilica con supporto in tessuto-non-tessuto verniciabile, tipo **SealFlex NW** (Probar Italia), spessore 1 mm, solvent-free, densità 1,15 g/cm³, adesione 1,6 N/mm, flessibilità a freddo -40 °C (rif. JC/T 942-2004), applicato a freddo con sovrapposizione minima 20 mm.